



Williams & Koch

Branton Woodtone Collection

Methode: BDNT und Linochrom

BDNT ist eine Mischung von Pflanzliche Extrakte, mit Zusatz von Gerbsäure. Holzarten die keine Gerbsäure enthalten können also veraltet werden.

-Die Oberfläche schleifen Körnung P 80 bis P120, nachdem entstauben.

-Es ist wichtig, dass die Zeit zwischen den Schliff und die Anwendung von BDNT so kurz wie möglich gehalten wird wegen Schließung der Poren.

-Vermeiden Sie auch, die Oberfläche teilweise ab zu decken: in diesem Zeitraum sind dann einige Teile mehr an Licht und Luft ausgesetzt. Dies kann unerwünschte Verfärbungen verursachen.

-BDNT nass auftragen mit Spalter (Bürste), Pistole, Handtücher, Schwamm,... und in die Richtung der Fasern vertreiben bis ein gleichmäßiges Farbbild entsteht. Trocken-Spritzen ist möglich. Ein sehr gutes Ergebnis wird erreicht, wenn das überschüssige Produkt mit einer Beizbürste vertrieben wird. Nach Trocknung Linochrom gleichweise auftragen und trocknen lassen.

-Große Flächen wie Böden können mit einem T-Stück und Mikrofaser Tuch getränkt werden in die Richtung der Dielen. Auf Fußboden wird auch die Verwendung der Poliermaschine und weißes Pad empfohlen.

Verwendung mit Pistole

-Viskosität: 11 sec. (DIN 4 mm Cup).

-Öffnung: 1,6 tot 2,2, Druck 2 bis 3 bar.

-Trockenzeit: +- 3 Stunden bei 20°C.

-Nur rostfreien Kopplungen/Dichtungen benutzen

-Nicht in der prallen Sonne lagern.

-BDNT kann beschichtet werden mit Öl, Lacke, Wachs, Firnis übereinstimmend mit der Leitlinie des Herstellers.

Williams & Koch Europe bvba

Het Dorlik 11A, B-3500 Hasselt. Btw BE0 688 866 185. T: +32-11-933 112

E: info@williams-koch.com Belfius Bank: BE46 0689 0864 8436 BIC GKCCBEBB