



**Williams & Koch**  
Branton Woodtone Collection

## **Branton B und Bleichlauge**

Branton B enthält eine inerte mikronisierte Pigmentpaste die nach Trocknung weiß in die Poren zurückbleibt.

-Branton B gut mischen und nass auftragen mit Bürste, Pistole, Schwamm, in die Richtung der Poren. Durch Kontakt mit die Gerbsäure wird das Material grau. Restprodukt nicht zurück in dem Behälter gießen.

-Übernacht trocknen lassen.

-Bleichlauge übereinstimmend mit dem gewünschten Effekt eventuell verdünnen mit Wasser und nass auftragen mit Bürste, Pistole, Schwamm, in die Richtung der Poren.

Arbeitsplatz gut belüften.

Atemschutzmaske (Kohlenstoff A1) wird streng empfohlen, sowie Handschuhe und Augenschutzbrille.

Übernacht trocknen lassen. Die Luftfeuchtigkeit spielt dabei eine große Rolle. Durch Oxydation bleibt an der Oberfläche Kuchensalz zurück, das Wasser anzieht. Extrem feuchte Luft verzögert die Trocknung.

Dieses Salz wird abgespült mit klaren Wasser, oder mechanisch entfernt. (Schliff, Messingbürste...).

Verwendung mit Pistole

-Viskosität: 11 bis 50 sec. (DIN 4 mm Cup).

-Öffnung: 1,6 tot 2,2, Druck 2 bis 3 bar.

-Trockenzeit: +- 3 Stunden bei 20°C.

-Nur rostfreien Kopplungen/Dichtungen benutzen

-Nicht in der prallen Sonne lagern.

## **Williams & Koch Europe bvba**

Het Dorlik 11A, B-3500 Hasselt. Btw BE0 688 866 185. T: +32-11-933 112

E: [info@williams-koch.com](mailto:info@williams-koch.com) Belfius Bank: BE46 0689 0864 8436 BIC GKCCBEBB