Williams & Koch
Branton Woodtone Collection

Branton E und Bleichung

Branton E enthält eine inerte mikronisierte Pigmentpaste die nach Trocknung weiß in die Poren zurückbleibt.

-Branton E gut mischen und nass auftragen mit Bürste, Pistole, Schwamm, in die Richtung der Poren. Durch Kontakt mit die Gerbsäure wird das Material grau. Restprodukt nicht zurück in dem Behälter gießen.

-Übernacht trocknen lassen.

-Bleichlauge/ Wasserstoffperoxid übereinstimmend mit dem gewünschten Effekt eventuell verdünnen mit Wasser und nass auftragen mit Bürste, Pistole, Schwamm, in die Richtung der Poren.

Arbeitsplatz gut belüften.

Atemschutzmaske (Kohlenstoff A1) wird streng empfohlen, sowie Handschuhe und Augenschutzbrille.

Übernacht trocknen lassen. Überschussiges Material wird abgespült mit klaren Wasser, oder mechanisch entfernt. (Schliff, Messingbürste…).

Branton E kann 1/1 gemischt werden mit Wasserstoffperoxid um zb. mit Branton C 24 (PRM 24) gelaugten Oberflächen extrem zu bleichen. Diese Mischung ist 3 bis 4 Stunden haltbar. Bitte Schaumentwicklung in dem Behälter beachten.

Verwendung mit Pistole

-Viskosität: 11 bis 20 sec. (DIN 4 mm Cup).

-Öffnung: 1,6 tot 2,2, Druck 2 bis 3 bar.

-Trockenzeit: +- 3 Stunden bei 20°C.

-Nur rostfreien Kopplungen/Dichtungen benutzen

-Nicht in der prallen Sonne lagern.

Williams & Koch Europe bvba

Het Dorlik 11A, B-3500 Hasselt. Btw BE0 688 866 185. T: +32-11-933 112

E: info@williams-koch.com Belfius Bank: BE46 0689 0864 8436 BIC GKCCBEBB