



### **Fiche technique Branton E**

BRANTON E est une teinte à lessive qui contient du blanc inerte et des minéraux mousseux. Ainsi, BRANTON E peut être appliqué aussi avec une ponsuese (pad blanche) sans traces sur des surfaces larges.

Branton E doit être blanchi le jour après avec PRM 3720 ou SMP.

Il est important de ne pas laisser les pièces de bois partiellement exposées à l'air et la lumière avant la teinture, pour éviter des décolorations.

Appliquez une couche très humide avec pistolet, brosse, applicateur, et massez le liquide dans les pores du bois jusqu'à la couler ne change plus.

1 litre de BRANTON E couvre entre 8 and 14 m<sup>2</sup>, dépendant de la structure de la surface et la méthode d'application.

Sur les surfaces sablées ou brossées en profondeur, la liquide peut être forcée dans la structure par mouvement circulaire d' une brosse.

#### **Application au pistolet:**

Viscosité: entre 12 and 25 sec. (DIN 4mm cup)

Buse: 1,6 à 2 mm airmix, pression 2 - 3 BAR

Séchage: +- 3 heures (20° C)

Utilisez seulement des matériaux inoxydables.

BRANTON E peut être fini avec du vernis, huile ou cire.

Toujours faites une éprouvette antérieure à l'application..

### **Williams & Koch Europe bvba**

Het Dorlik 11A, B-3500 Hasselt. Btw BE0 688 866 185. T: +32-11-933 112

E: [info@williams-koch.com](mailto:info@williams-koch.com) Belfius Bank: BE46 0689 0864 8436 BIC GKCCBEBB

