



Fiche technique Linochrom

Linochrom est une teinte réactive qui contient un retardeur, activé par UV-B. La couleur du produit dans le bidon change et devient incolore. Ainsi, Linochrom peut être appliqué à la brosse sans traces sur des surfaces larges.

Il est important de ne pas laisser les pièces de bois partiellement exposées à l'air et la lumière avant la teinture, pour éviter des décolorations.

Appliquez une couche très humide avec pistolet, brosse, applicateur...et laissez réagir au moins 3 heures.

1 litre de Linochrom couvre entre 8 and 14 m², dépendant de la structure de la surface et la méthode d'application.

Sur les surfaces sablées ou brossées en profondeur, la liquide peut être forcée dans la structure par mouvement circulaire d' une brosse.

Application au pistolet:

Viscosité: entre 12 and 25 sec. (DIN 4mm cup)

Buse: 1,6 à 2 mm airmix, pression 2 - 3 BAR

Séchage: +- 3 heures (20° C)

Utilisez seulement des matériaux inoxydables.

LINOCHROM peut être fini avec du vernis, huile ou cire. Faites attention au vernis à base d'eau qui sont alcalin.

Toujours faites une éprouvette antérieure à l'application..

Williams & Koch Europe bvba

Het Dorlik 11A, B-3500 Hasselt. Btw BE0 688 866 185. T: +32-11-933 112

E: info@williams-koch.com Belfius Bank: BE46 0689 0864 8436 BIC GKCCBEBB

